

# MEKOL

## disperzijsko lepilo za lepljenje lesa, papirja in tekstila

<b>OPIS</b>	MEKOL je disperzijsko lepilo na vodni osnovi, brez topil za lepljenje lesa, papirja, tekstila in drugih poroznih materialov.						
<b>PODROČJA UPORABE</b>	Za razna lepljenja doma, v pisarnah, šolah in v vrtcih.						
<b>LASTNOSTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• lepilo ne vsebuje lahko hlapnih organskih topil</li><li>• lepilni film je prozoren</li><li>• lepilni spoj je trden in elastičen</li></ul>						
<b>RAZVRSTITEV MED NEVARNE SNOVI</b>	Proizvod se ne uvršča med nevarne snovi						
<b>NAČIN UPORABE</b>	<p>Lepljene površine morajo biti ravne, gladke, suhe, brez prahu, maščob ali drugih nečistoč. Lepilo nanašamo v tankem sloju skozi nastavek za nanašanje na eno od površin. Površini stisnemo dokler je lepilo še sveže. Čas stiskanja je odvisen od temperature, količine nanešenega lepila, poroznosti in vlažnosti materiala, ki ga lepimo. Pri sobni temperaturi naj bo čas stiskanja najmanj 15 minut.</p> <p>Višje temperature skrajšujejo čas stiskanja, nižje pa podaljšujejo.</p> <p><b>Optimalni pogoji dela so:</b></p> <table><tr><td>Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:</td><td>18 - 25°C</td></tr><tr><td>Relativna zračna vlaga v prostoru:</td><td>50 - 65%</td></tr><tr><td>Vlažnost lesa:</td><td>8 -12%</td></tr></table> <p>Pri temperaturi izpod +5°C lepilo izgubi sposobnost vezanja. Lepljence lahko obdelujemo po 24 urah.</p>	Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:	18 - 25°C	Relativna zračna vlaga v prostoru:	50 - 65%	Vlažnost lesa:	8 -12%
Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev:	18 - 25°C						
Relativna zračna vlaga v prostoru:	50 - 65%						
Vlažnost lesa:	8 -12%						
<b>ČIŠČENJE</b>	Orodje operemo z vodo preden se lepilo osuši. Osušeno lepilo lahko očistimo mehansko ali z organskimi topili.						
<b>EMBALAŽA</b>	Lepilo dobavljamo v plastenkah po 130g.						
<b>SKLADIŠČENJE</b>	Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri temperaturah od +5°C do +25°C. NE SME ZMRZNITI! Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 18 mesecev.						

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstanto kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnično svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.