

PARKETOLIT D3

vodoodporno lepilo za laminatne podove

OPIS	PARKETOLIT D3 je PVAc lepilo brez topil.				
PODROČJA UPORABE	Lepilo uporabljamo za lepljenje peresa in utora pri laminatnih podovih in panelnih parketih, kjer se zahteva vodoodpornost in visoka trdnost spoja po EN 204 - D3.				
LASTNOSTI	• lepilni spoj je vodoodporen po EN 204 - D3 oz. DIN 68 602 - B3 • lepilni film je prozoren • lepilni spoj je trden in elastičen • lepilo ni vnetljivo				
RAZVRSTITEV MED NEVARNE SNOVI	Proizvod se ne uvršča med nevarne snovi.				
NAČIN UPORABE	Lepilo nanašamo na zgornjo stran peresa v taki količini, da lepilo popolnoma zapolni reže in se ob sestavljanju desk iztisne. Deske stisnemo s pomočjo spon za najmanj 30 minut. Odvečno iztisnjeno lepilo po delni osušitvi, to je po cca. 15 minutah postrgamo z lopatico, ostanke filma lepila pa odstranimo z rahlo navlaženo krpo. Pod je pohoden po 24 urah. Plastenka lepila zadošča za cca. 20m² poda. Optimalni pogoji dela so: <table><tr><td>Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev</td><td>20-25°C (še dopustno 15 – 25 °C)</td></tr><tr><td>Relativna zračna vlaga v prostoru:</td><td>50-65% (še dopustno 40 – 65%)</td></tr></table> Višje temperature skrajšujejo čas stiskanja, nižje pa podaljšujejo. Pri temperaturi izpod +5°C lepilo izgubi sposobnost vezanja.	Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev	20-25°C (še dopustno 15 – 25 °C)	Relativna zračna vlaga v prostoru:	50-65% (še dopustno 40 – 65%)
Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev	20-25°C (še dopustno 15 – 25 °C)				
Relativna zračna vlaga v prostoru:	50-65% (še dopustno 40 – 65%)				
EMBALAŽA	Lepilo dobavljamo v plastenkah po 500g.				
SKLADIŠČENJE	Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C. Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 1 leto.				
CERTIFIKATI	IFT Rosenheim – Test po zahtevah standarda EN 204 D3				

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstanto kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnično svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.