

CIANOKOL PRO

cianoakrilatno lepilo

OPIS	CIANOKOL lepila so enokomponentna lepila na osnovi cianoakrilata. So brezbarvna in ne vsebujejo topil. Strujejo pri sobni temperaturi z zračno vlogo. Lepilni spoj je vodoodporen in temperaturno obstojen od – 40°C do +95°C.			
PODROČJA UPORABE	CIANOKOL PRO je primeren za lepljenje neporoznih in poroznih površin.. Dobro nam služ tudi pri raznih pritrjevanjih. Z njim lahko zlepimo kovine, umetne mase, gumo, les itd. Cianoakrilatna lepila se uporablajo za razna hišna popravila in tudi v industriji: v elektronski in elektroindustriji, v proizvodnji radioaparatorov, televizorjev, računalnikov, v avtomobilski industriji, finomehaniki, pri izdelavi igrač, športnih rekvizitov, spominkov itd. Ni primeren za lepljenje polietilena, polipropilena, Teflona, EPS (Stiropor), XPS (Stirodur), silikona in stekla.			
LASTNOSTI	Kemijska osnova Izgled lepila Izgled lepilnega filma Viskoznost pri 23°C, ISO 2555-Brookfield RVT Hitrost vezanja pri 23°C in 50% RZV, IKM 4/12 Vodoodporen in temperaturno obstojen spoj: Temperaturna obstojnost spoja:	etyl cianoakrilat transparentna tekočina transparenten ≈ 30 – 50 mPas 2 – 7 sekund skladno z EN 204 D4 –40°C to + 95°C		
RAZVRSTITEV MED NEVARNE SNOVI	Proizvod se uvršča med nevarne snovi (glej varnostni list)			
NAČIN UPORABE	Pred lepljenjem morajo biti površine dobro pripravljene. Kovine morajo biti temeljito očiščene, brez sledov maščob, prahu in rje. To dosežemo s peskanjem, brušenjem, čiščenjem s topili in kemijsko obdelavo površine. S površin plastičnih mas in gume morajo biti odstranjeni sledovi sredstev za odvajanje modelov. To dosežemo s topili (aceton, alkohol ali bencin). Na lepljenec kanemo kapljico lepila, drugi lepljenec položimo na nanešeno lepilo in stisnemo. Po kratkem času (10-130 sekund) lepilo dovolj prime, končno trdnost pa doseže po cca 12 urah. Lepilo utrujuje z reakcijo z vlogo, zato je hitrost utrjevanja odvisna od relativne zračne vlage in vlažnosti lepljencev, ki jih lepimo.			
Optimalni pogoji dela Temperatura v prostoru, lepila in lepljencev: 20-25°C Relativna zračna vлага v prostoru: 40-60%				
Zlepljene spoje lahko ločimo po daljšem kontaktu s topili (aceton ali etilacetat), oziroma s segrevanjem nad 200 °C.				
ČIŠČENJE	Utrjeno lepilo je kemijsko zelo obstojno, zato je čiščenje ostankov lepila s površin zelo težko. Čiščenje še svežega lepila je mogoče z acetonom ali etil acetatom. Pred čiščenjem priporočamo preizkus odpornosti površin na topila.			

EMBALAŽA

Cianokol PRO:

- 20g plastična doza + nastavek za doziranje na blistru

SKLADIŠČENJE

Lepilo hranimo v hladnem, suhem in temnem prostoru pri temperaturah od +2°C do +8°C. Pred uporabo je potrebno lepilo ogreti na sobno temperaturo.

V originalno zaprti embalaži pri sobni temperaturi je rok uporabnosti lepila 12 mesecev.

S shranjevanjem lepila pri nizkih temperaturah, se rok uporabe podaljša. Po prvi uporabi svetujemo, da lepilo čim prej porabite.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnično svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusil primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerikoli besednih priporočil.