

# MEKOL 1570

## disperzijsko lepilo za talne obloge

**OPIS** MEKOL 1570 je disperzijsko lepilo brez organskih topil za lepljenje PVC oblog, LVT, plute in tekstilnih oblog na porozne podlage.

Lepilo odlikujejo:

- nevtralni vonj,
- lahkotno nanašanje,
- močna začetna lepljivost,
- dolg odpri čas,
- visoka končna trdnost in elastičnost spoja.

### PODROČJA UPORABE

Lepilo se uporablja za lepljenje:

- homogenih in heterogenih PVC talnih oblog v ploščah ali v rolah,
- LVT (Luxury vinyl tiles),
- tekstilnih talnih oblog s PVC, PU, lateks ali tekstilno podlago,
- plastificirane in naravne plute

na izravnane cementne podlage in druge porozne podlage. Lepilo je primerno tudi za lepljenje oblog na talno ogrevane podlage.

### LASTNOSTI

Barva:	naravno bela
Viskoznost pri 23°C (ISO 2555 - Brookfield RVT, vr. 6 / 20 obr.min <sup>-1</sup> )	25 000 - 35 000 mPa s
Količina nanosa lepila:	
• zobata lopatica A1	250 – 300 g/m <sup>2</sup>
• zobata lopatica A2	300 – 350 g/m <sup>2</sup>
* Čas zračenja lepila pri 23°C in 50-65% RZV:	do 10 minut
* Odpri čas lepila pri 23°C in 50-65% RZV:	cca 45 minut
* Nižja temperatura in višja relativna zračna vlažnost podaljšata čas zračenja in odpri čas lepila, višja temperatura in nižja relativna zračna vlažnost pa ju skrajšata.	

### RAZVRSTITEV MED NEVARNE SNOVI

Proizvod se ne uvršča med nevarne snovi

### NAČIN UPORABE

Podlaga mora biti suha, izravnana, trdna in pred polaganjem dobro očiščena prahu in madežev.

Pred uporabo moramo lepilo dobro premešati. Z zobato lopatico ga enakomerno nanesemo na podlago. Površina nanesenega lepila naj ne bo večja od možnosti polaganja oblog v odprtem času lepila. Obloge položimo v času zračenja in jih povaljamo z valjem. Stike in morebitne neravne dele večkrat povaljamo. Lepilo izgublja lepilne lastnosti po preteku odprtega časa lepila. Končno trdnost doseže spoj po nekaj dneh.

#### Optimalni pogoji dela

Temperatura v prostoru:	20-25°C (še dopustno 15 – 25 °C)
Relativna zračna vlaga v prostoru:	50-65% (še dopustno 40 – 65%)
Vlažnost cementne podlage:	max. 3% po gravimetrični metodi max. 2% po karbidni (CM) metodi
Vlažnost talno ogrevane cementne podlage:	max. 1,7% po karbidni (CM) metodi
Vlažnost lesene podlage :	8 - 12%

<b>ČIŠČENJE</b>	Orodje operemo z vodo preden se lepilo osuši. Osušeno lepilo lahko očistimo mehansko ali z organskimi topili.
<b>EMBALAŽA</b>	Lepilo dobavljamo v plastični embalaži po 6 in 12 kg.
<b>SKLADIŠČENJE</b>	Skladiščiti v originalno zaprti embalaži pri temperaturi od +5°C do + 25°C. <b>NE SME ZMRZNITI!</b> Pravilno skladiščeno lepilo je obstojno najmanj 15 mesecev.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstanto kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnično svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli besednih priporočil.